

**DUE F.P. S.R.L.****SERINASTROSTAMPA**

Via A. Gramsci, 18/b • 20847 Albiate (MB)  
 Tel. +39 (0)362.915168 • Fax. +39 (0)362.930315  
 Website: [www.duefp.it](http://www.duefp.it) • Blog: [blog.duefp.it](http://blog.duefp.it)  
 E-mail: [info@duefp.it](mailto:info@duefp.it)  
 Reg. Imprese, C.F. e P. IVA 02821810963

**LET ' S PROTECT YOUR BUSINESS !**

- Nastri adesivi NEUTRI e PERSONALIZZATI •
- Targhe ed etichette AUTOADESIVE •
- FILM estensibile •
- PE a bolle d'aria ed espanso •
- BOBINE e SACCHI in Polietilene •
- PVC e PE termoretraibile •



## SECURITY TAPE

- NASTRO AUTOADESIVO IN POLYESTERE E ADESIVO ACRILICO.
- *Polyester acrylic adhesive tape.*

SECURITY TAPE		TOLLERANZE <i>Tolerances</i>
<b>TIPO ADESIVO</b> <i>Glue type</i>	<b>ACRILICO</b> <i>Acrylic</i>	-
<b>GRAMMATURA ADESIVO</b> <i>Adhesive substance</i>	<b>30g. / m<sup>2</sup></b>	-
<b>SPESSORE SUPPORTO</b> <i>Backing thickness</i>	<b>23μ</b>	± 3 %
<b>SPESSORE COMPLESSIVO</b> <i>Total thickness</i>	<b>53μ</b>	± 6 %
<b>ADESIVITA'</b> <i>Adhesiveness</i>	-	-
<b>ALLUNGAMENTO A ROTTURA</b> <i>Elongation at break</i>	<b>140%</b>	-
<b>CARICO DI ROTTURA</b> <i>Tensile strength</i>	<b>4,7 Kg. / cm.</b>	-
<b>COLORE SUPPORTO</b> <i>Backing colour</i>	<b>ROSSO</b> <b>Red</b>	-

I valori indicati risultano da una media di analisi, ottenuta sulla normale produzione e non sono legalmente vincolanti.

**DUE F.P. S.R.L.**  
**SERINASTROSTAMPA**

Via A. Gramsci, 18/b • 20847 Albiate (MB)  
Tel. +39 (0)362.915168 • Fax. +39 (0)362.930315  
Website: [www.duefp.it](http://www.duefp.it) • Blog: [blog.duefp.it](http://blog.duefp.it)  
E-mail: [info@duefp.it](mailto:info@duefp.it)  
Reg. Imprese, C.F. e P. IVA 02821810963



**LET ' S PROTECT YOUR BUSINESS !**

- Nastri adesivi NEUTRI e PERSONALIZZATI •
- Targhe ed etichette AUTOADESIVE •
- FILM estensibile •
- PE a bolle d'aria ed espanso •
- BOBINE e SACCHI in Polietilene •
- PVC e PE termoretraibile •

## AVVERTENZE PER L'USO

- Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e ad una temperatura non inferiore a 18° C. I rotoli devono essere stoccati in posizione orizzontale e conservati nell'imballo originale. Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, ricondizionare il prodotto prima dell'utilizzo.
- I valori contenuti nella presente scheda tecnica sono il risultato di analisi effettuate su articoli appena prodotti. Le caratteristiche del nastro possono essere soggette a modifiche dovute all'azione del tempo, pur mantenendo i livelli qualitativi del prodotto.
- Il prodotto tutela il contenuto dalle effrazioni e manomissioni oltre a coprire un'ampia fascia di utilizzo, tuttavia è bene verificarne l'applicazione, la superficie sulla quale deve aderire e la sua pulizia.